

CARD COUTURE

SYMBOL CARD | SYMBOL CARD Quick | SYMBOL CARD 2Side



SYMBOL CARD, Premium White

Einseitig halbmatt gestrichener holzfreier Chromosulfatkarton (GZ) mit ungestrichener Rückseite

| Technische Details Ref.-Standard/Gerät Messeinheit | Grammatur ISO 536 g/m ² | Dicke ISO 534 µm | Rauheit* ISO 8791-2 ml/min | Biegesteifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN | | Format 72 x 102 cm, SB | Format 102 x 72 cm, BB | Format 65 x 92 cm, SB | Format 92 x 65 cm, BB |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Längs ± 10% | Quer ± 10% | | | | |
| | 210 ± 4 % | 250 ± 10 | 380 ± 20 | 80 | 53 | G/U | G | G | G |
| | 240 ± 5 % | 285 ± 10 | 300 ± 20 | 125 | 78 | G/U | G/U | G | G |
| | 270 ± 5 % | 325 ± 10 | 285 ± 20 | 190 | 115 | G/U | G | G | G |
| | 300 ± 5 % | 360 ± 10 | 285 ± 20 | 233 | 150 | G/U | G/U | G | G |
| | 330 ± 5 % | 400 ± 10 | 285 ± 20 | 315 | 195 | G/U | G | G | G |
| | 360 ± 5 % | 437 ± 10 | 270 ± 20 | 400 | 250 | G/U | G/U | | |

Weißegrad – ISO 2470 (R457) – 104% ± 2 | Relative Materialfeuchtigkeit 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98 | * Ungestrichene Seite | G: Geriest; G/U: Geriest & Ungeriest



SYMBOL CARD Quick, Premium White

Einseitig halbmatt gestrichener holzfreier Chromosulfatkarton (GZ) mit pigmentierter Rückseite

| Technische Details Ref.-Standard/Gerät Messeinheit | Grammatur ISO 536 g/m ² | Dicke ISO 534 µm | Rauheit* ISO 8791-2 ml/min | Biegesteifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN | | Format 72 x 102 cm, SB | Format 102 x 72 cm, BB | Format 65 x 92 cm, SB | Format 92 x 65 cm, BB |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | Längs ± 15% | Quer ± 15% | | | | |
| | 240 ± 5 % | 260 ± 10 | 20 ± 10 | 110 | 70 | U | G/U | | |
| | 270 ± 5 % | 300 ± 10 | 20 ± 10 | 150 | 95 | | | G/U | |
| | 300 ± 5 % | 345 ± 15 | 20 ± 10 | 205 | 130 | | G/U | | |

Weißegrad – ISO 2470 (R457) – 104% ± 2 | Relative Materialfeuchtigkeit 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98 | * Gestrichene Seite | U: Ungeriest; G/U: Geriest & Ungeriest



SYMBOL CARD 2Side, Premium White

Zweiseitig halbmatt gestrichener holzfreier Chromosulfatkarton (GZ)

| Technische Details Ref.-Standard/Gerät Messeinheit | Grammatur ISO 536 g/m ² | Dicke ISO 534 µm | Rauheit ISO 8791-2 ml/min | Biegesteifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN | | Format 72 x 102 cm, SB | Format 102 x 72 cm, BB |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Längs ± 10% | Quer ± 10% | | |
| | 250 ± 5 % | 270 ± 5 | 20 (max. 30) | 110 | 70 | G/U | G/U |
| | 300 ± 5 % | 325 ± 5 | 20 (max. 30) | 220 | 140 | G/U | G/U |
| | 330 ± 5 % | 360 ± 5 | 20 (max. 30) | 240 | 150 | G/U | G/U |
| | 350 ± 5 % | 385 ± 5 | 20 (max. 30) | 270 | 170 | G/U | G/U |
| | 400 ± 5 % | 440 ± 5 | 20 (max. 30) | 370 | 240 | G/U | G/U |
| | 450 ± 5 % | 480 ± 5 | 40 (max. 80) | 600 | 400 | G/U | G |
| | 500 ± 5 % | 550 ± 5 | 40 (max. 80) | 800 | 600 | G | G |
| | 580 ± 5 % | 660 ± 5 | 40 (max. 80) | 1150 | 830 | G/U | G |

Weißegrad – ISO 2470 (R457) – 104% ± 2 | Relative Materialfeuchtigkeit 50% ± 5 ref. TAPPI 502-98 | G: Geriest; G/U: Geriest & Ungeriest

Umwelt



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



Sortiment

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich / SYMBOL CARD, Premium White verfügbar auch als Indigo-Qualität / Empfohlene Papierkombinationen bei gleicher Weiße der gestrichenen Seiten mit SYMBOL CARD Quick/2Side: SYMBOL FREELIFE SATIN/GLOSS, SYMBOL FREELIFE E/E, SYMBOL MATT PLUS